



У К Р А І Н А
ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД"

69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170Г, кв. 32
Факт. адреса: м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 5, тел. 067 6125959
п/р UA413808050000000026005388134 в АТ "Райффайзен Банк Аваль"
МФО 380805 Код ЄДРПОУ 19266746 e-mail: budlab.ltd@gmail.com

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АКРЕДИТОВАНА ЗА ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

"Затверджую"

Керівник випробувальної лабораторії

Т.В. Хашимова

27 березня 2023 р.



ПРОТОКОЛ №17с-ВЛ
випробувань продукції

Продукція: брусчатка бетонна виробництва ТОВ «Рієстра»

Назва продукції: брущатка бетонна
Замовник та його адреса: ООВ ОС «СЕПРОБУДКДТУБА», 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31 (за заявкою ТОВ «Рієстра», 79038, м. Львів, вул. Таджикицька, 11А/22)

Дата виготовлення: 04.11.2022 р.

Номер партії: -

Фасовка, упаковка: картонна коробка

Відбір зразків проведенося: ООВ ОС «СЕПРОБУДКДТУБА», акт відбору №1-1 від 20.12.2022 р.

Заявка/Рішення: рішення №18-01/2022 від 15.11.2022 р.

Дата отримання зразків: 18.01.2023 р.

Дата виконання роботи: 23.01.2023 р.

Місце проведення лабораторної діяльності: ВЛ ТОВ "Будіндустрія, ЛТД"

Мета випробувань:

на відповідність вимогам ДСТУ Б EN 1338 (стійкість до стираності)
Нормативні посилення (ідентифікація методу): ДСТУ Б EN 1338:2016 "Брущатка бетонна. Вимоги і методи випробувань (EN 1338:2003, IDT + EN 1338:2003/AC:2006, IDT)"

Доповнення, відхилення від методу: відсутні

Тип та основні характеристики засобів вимірювання та устаткування:
 - Лінійка вимірювальна металева, (межа вимірювань 0 - 500мм, похибка $\pm 0,5$ мм), інв. №156-1;
 - Установка для випробування буд. матеріалів на стирання ЛКИ-3, інв. №13;

- Ваги електронні настільні AD-25, (діап. вимірювань 0,1-25 кг, дискретність 0,005 кг, кл. точності 3), інв. №135;

- Шафа сушильна СП-100С (макс. температура 300°C, похибка $\pm 3^\circ\text{C}$), інв. №221;

- Індикатор ИЧ 10-2М кл.2 інв. №91 (межа вимірювань 0-10 мм, похибка $\pm 0,01$ мм);

- Гігрометр психрометричний ВИТ-1 (діап. вимірювань температур від 0 до 25°C; діап. вимірювань вологості від 54 до 95%, похибка температур $\pm 0,2^\circ\text{C}$, вологості $\pm 0,2\%$) інв. №36.

Всі засоби вимірювання своєчасно калібровані

Умови навколишнього середовища: температура $+(18...19)^\circ\text{C}$

вологість (66...67)%

Опис, стан та ідентифікація зразків: зразки-куби бетону вирізані з брущатки бетонної Гантель Про розміром 70*70*80 мм. Реєстраційний №1с-ВЛ, зразки від №1с-ВЛ-1 до №1с-ВЛ-2. Зразки промарковані та упаковані. Зовнішні пошкодження відсутні.

Дані надані замовником: виробник продукції - ТОВ «Рієстра», 79038, м. Львів, вул. Таджикицька, 11А/22; адреса виробництва - Львівська обл., с. Милятичі, вул. Сонячна, буд. 1-1А.

Результати випробувань

Параметри, що визначаються	Один. вимір.	НД на методи випробувань	Значення параметрів за НД	Фактичне значення
1	2	3	4	5
Стійкість до стираності	мм ³ /мм ² клас	ДСТУ Б EN 1338 (метод Беме)	≤20000/5000 3	19210/5000 3

Випробування провела інженер



Г.М. Лисенко

Увага!

Протокол стосується лише зразків продукції, що були піддані випробуванням.

Передрукування протоколу випробувань частково, або повністю, без дозволу випробувальної лабораторії забороняється!