



У К Р А Ї Н А
ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД"

69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170Г, кв. 32
Факт. адреса: м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 5, тел. 067 6125959
п/р UA413808050000000026005388134 в АТ "Райффайзен Банк Аваль"
МФО 380805 Код ЄДРПОУ 19266746 e-mail: budlab.ltd@gmail.com

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АКРЕДИТОВАНА ЗА ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

"Затверджую"

Керівник випробувальної лабораторії

Т.В. Хашимова

27 березня 2023 р.



ПРОТОКОЛ №19с-ВЛ
випробувань продукції

Продукція: бордюри дорожні виробництва ТОВ «Рієстра»

Назва продукції:	бордюри дорожні			Код ДКПП	23.61.11
Замовник та його адреса:	ООВ ОС «СЕПРОБУДКДТУБА», 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31 (за заявкою ТОВ «Рієстра», 79038, м. Львів, вул. Таджикицька, 11А/22)				
Дата виготовлення:	01.11.2022 р.				
Номер партії:	-				
Фасовка, упаковка:	картонна коробка, дерев'яний піддон				
Відбір зразків про-водився:	ООВ ОС «СЕПРОБУДКДТУБА», акт відбору №3-1 від 20.12.2022 р.				
Заявка/Рішення:	рішення №18-01/2022 від 15.11.2022 р.				
Дата отримання зразків:	18.01.2023 р.	Дата виконання роботи:	23.01.2023 р.		
Місце проведення лабораторної діяльності:	ВЛ ТОВ "Будіндустрія, ЛТД"				
Мета випробувань:	на відповідність вимогам ДСТУ Б EN 1340 п.п.5.3.3, 5.3.4				
Нормативні поси-лання (ідентифі-кація методу):	ДСТУ Б EN 1340:2016 "Бордюри бетонні. Вимоги і методи випробувань. (EN 1340:2003, IDT + EN 1340:2003/AC:2006, IDT)"				
Доповнення, відхи-лення від методу:	відсутні				
Тип та основні ха-рактеристики засо-бів вимірювання та устаткування:	- Лінійка вимірювальна металева, (межа вимірювань 0 - 500мм, похибка $\pm 0,5$ мм), інв. №156-1; - Установка для випробування буд. матеріалів на стирання ЛКИ-3, інв. №13; - Рулетка Р5УЗК інв. №148 (межа вимірювань 0-5000 мм, похибка $\pm 0,5$ мм); - Прес гідравлічний випробувальний ПСУ-50 (діап. вимірювання 5-500 кН, похибка $\pm 1\%$), інв. №03; - Ваги електронні настільні АД-25, (діап. вимірювань 0,1-25 кг, дискрет-ність 0,005 кг, кл. точності 3), інв. №135; - Шафа сушильна СП-100С (макс. температура 300°C, похибка $\pm 3^\circ\text{C}$), інв. №221; - Індикатор ИЧ 10-2М кл.2 інв. №91 (межа вимірювань 0-10 мм, похибка $\pm 0,01$ мм); - Гігрометр психрометричний ВІТ-1 (діап. вимірювань температур від 0 до 25°C; діап. вимірювань вологості від 54 до 95%, похибка температур $\pm 0,2^\circ\text{C}$, вологості $\pm 0,2\%$) інв. №36.				
	Всі засоби вимірювання своєчасно калібровані				
Умови навколиш-нього середовища:	температура	+(18...19)°C			
	вологість	(66...67)%			
Опис, стан та іден-тифікація зразків:	бордюри дорожні розміром 1000*250*150 мм, зразки-куби бетону розмі-ром 70*70*70 мм вирізані з бордюрів дорожних. Реєстраційний №1с-ВЛ, зразки від №1с-ВЛ-5 до №1с-ВЛ-7 та від №1с-ВЛ-8 до №1с-ВЛ-9. Зразки промарковані та упаковані. Зовнішні пошкодження відсутні.				
Дані надані замов-ником:	виробник продукції - ТОВ «Рієстра», 79038, м. Львів, вул. Таджикицька, 11А/22; адреса виробництва - Львівська обл., с. Милятичі, вул. Сонячна, буд. 1-1А.				

Результати випробувань

Параметри, що визначаються	Один. вимір.	НД на методи випробувань	Значення параметрів за НД	Фактичне значення
1	2	3	4	5
п.5.3.3 Міцність на вигин, не менше	МПа клас	ДСТУ Б EN 1340	4,0 2	5,6 2
п.5.3.4 Стійкість до стираності	мм ³ /мм ² клас	ДСТУ Б EN 1340 (метод Беме)	≤20000/5000 3	19230/5000 3

Випробування провели: інженер



Г.М. Лисенко

інженер



В.В. Ключков

Увага!

Протокол стосується лише зразків продукції, що були піддані випробуванням.

Передрукування протоколу випробувань частково, або повністю, без дозволу випробувальної лабораторії забороняється!