



У К Р А Ї Н А
ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД"

69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170Г, кв. 32
Факт. адреса: м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 5, тел. 067 6125959
п/р UA413808050000000026005388134 в АТ "Райффайзен Банк Аваль"
МФО 380805 Код ЄДРПОУ 19266746 e-mail: budlab.ltd@gmail.com

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АКРЕДИТОВАНА ЗА ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

"Затверджую"

Керівник випробувальної лабораторії



Т.В. Хашимова

27 березня 2023 р.

ПРОТОКОЛ №20с-ВЛ
випробувань продукції

Продукція: МАФи Полісад півмісяць виробництва ТОВ «Рієстра»

Назва продукції:	МАФи Полісад півмісяць		Код ДКПП	23.61.11
Замовник та його адреса:	ООВ ОС «СЕПРОБУДКДТУБА», 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31 (за заявкою ТОВ «Рієстра», 79038, м. Львів, вул. Таджикицька, 11А/22)			
Дата виготовлення:	20.10.2022 р.			
Номер партії:	-			
Фасовка, упаковка:	картонна коробка			
Відбір зразків про- водився:	ООВ ОС «СЕПРОБУДКДТУБА», акт відбору №4 від 20.12.2022 р.			
Заявка/Рішення:	рішення №18-01/2022 від 15.11.2022 р.			
Дата отримання зразків:	18.01.2023 р.	Дата виконання роботи:	23.01.2023 р.	
Місце проведення лабораторної діяльності:	ВЛ ТОВ "Будіндустрія, ЛТД"			
Мета випробувань:	на відповідність вимогам ДСТУ Б EN 13198 п.п.4.3.1-4.3.3, 4.3.5			
Нормативні поси- лання (ідентифі- кація методу):	ДСТУ Б EN 13198:2016 "Малі архітектурні форми бетонні. Загальні тех- нічні умови (EN 13198:2003, IDT)", ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 "Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунків та кон- троль точності геометричних параметрів. Настанова", ДСТУ-Н Б EN 13369:2013 "Загальні правила щодо збірних залізобетон- них виробів (EN 13369:2004+A1:2006, IDT)"			
Доповнення, відхи- лення від методу:	відсутні			
Тип та основні ха- рактеристики засо- бів вимірювання та устаткування:	- Лінійка вимірювальна металева, (межа вимірювань 0 - 500мм, похибка ± 0,5 мм), інв. №156-1; - Прес гідравлічний 2ПГ-250 (діап. вимірювання 100-1000 кН, похибка ± 2%), інв. №01; - Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 (межа вимірювань 0 - 125 мм, похибка ± 0,1 мм), інв. №80; - Ваги електронні настільні AD-25, (діап. вимірювань 0,1-25 кг, дискрет- ність 0,005 кг, кл. точності 3), інв. №135; - Шафа сушильна СП-100С (макс. температура 300°C, похибка ± 3°C), інв. №221; - Гігрометр психрометричний ВИТ-1 (діап. вимірювань температур від 0 до 25°C; діап. вимірювань вологості від 54 до 95%, похибка температур ±0,2°C, вологості ±0,2%) інв. №36.			
Всі засоби вимірювання своєчасно калібровані				
Умови навколиш- нього середовища:	температура	+(18...19)°C		
	вологість	(66...67)%		
Опис, стан та іден- тифікація зразків:	МАФи Полісад півмісяць розміром 300*110 мм. Реєстраційний №1с-ВЛ, зразки від №1с-ВЛ-10 до №1с-ВЛ-14. Зразки промарковані та упаковані. Зовнішні пошкодження відсутні.			
Дані надані замов- ником:	виробник продукції - ТОВ «Рієстра», 79038, м. Львів, вул. Таджикицька, 11А/22; адреса виробництва - Львівська обл., с. Милятичі, вул. Сонячна, буд. 1-1А.			

Результати випробувань


Параметри, що визначаються	Один. вимір.	НД на методи випробувань	Значення параметрів за НД	Фактичне значення
1	2	3	4	5
п.4.3.1 Геометричні характеристики: - висота - діаметр	мм	ДСТУ Б EN 13198 ДСТУ-Н Б В.1.3-1	300±5 110±5	297-302 108-112
п.4.3.2 Характеристики зовнішньої поверхні	-	ДСТУ Б EN 13198	на виробках не повинно бути видно ніяких подряпин	подряпини відсутні
п.4.3.3 Захисний шар бетону	-	-	-	не визна- чався, тому що вироби не армовані
п.4.3.5 Стійкість до дії атмосферних умов: - водопоглинання, не більше - міцність на стиск, не менше	% клас	ДСТУ-Н Б EN 13369	7,0 С30/37	3,8 С30/37

Випробування провели: інженер



Г.М. Лисенко

інженер



В.В. Клочков

Увага!

Протокол стосується лише зразків продукції, що були піддані випробуванням.

Передрукування протоколу випробувань частково, або повністю, без дозволу випробувальної лабораторії забороняється!